

Buscador de productos de polipropileno para electrodomésticos

Energy lives here™

Grados	MFR	Módulo de flexión 1% de secante			Resistencia al impacto IZOD con muesca			Temperatura de desviación del calor			Norte América	Asia Pacífico
	(230°C, 2,16 kg) (g/10min) ASTM D1238	(kpsi) a 0,051 in/min ASTM D790A	(MPa) a 1,3 mm/min ASTM D790A	(MPa) a 2,0 mm/min ISO 178	(ft-lb/in) a 73°F ASTM D256A	(J/m) a 23°C ASTM D256A	(kJ/m²) a 23°C ISO 180/1A	(°F) a 66 psi No recocido ASTM D648	(°C) a 66 psi No recocido ASTM D648	(°C) at 0,45 MPa ISO 75-2/Bf		
Achieve™ Advanced PP	Valores típicos										Disponibilidad	
Logro Avanzado PP7123KNE1	11	228	1570	1680	1,6	85	6,9	241	116	102	●	●
ExxonMobil™ PP	Valores típicos										Disponibilidad	
ExxonMobil PP7032E2	4,0	164	1130	1140	--	--	45	180	82,1	77,4	●	
ExxonMobil PP7032E3	4,0	176	1210	1140	No hay ruptura	No hay ruptura	53	195	90,6	82,0		●
ExxonMobil PP7032KN	4,0	195	1340	1320	No hay ruptura	No hay ruptura	42	207	97,2	95,0	●	●
ExxonMobil PP1352E1	5,5	224	1550	--	0,66	35	--	200	93,6	--	●	
ExxonMobil PP7033E2	8,0	153	1060	1100	3,1	160	--	176	80,0	75,7	●	
ExxonMobil PP7033E3	8,0	165	1140	1190	5,2	280	13	194	90,2	85,3		●
ExxonMobil PP7033N	8,0	197	1360	1260	4,0	210	13	212	100	91,5	●	●
ExxonMobil AP3N	10	229	1580	1570	2,1	110	9,4	232	111	101		●
ExxonMobil PP7694E2	19	189	1300	--	3,2	170	--	212	100	--	●	
ExxonMobil PP1264E1	20	187	1290	--	0,5	27	--	201	94,1	--	●	
ExxonMobil PP7414	20	150	1030	--	3,3	180	--	185	85,1	--	●	
ExxonMobil AP03B	30	200	1380	1380	1,6	85	10	223	106	95,0		●
ExxonMobil PP7855E1	30	160	1100	--	3,2	170	--	202	94,7	--	●	
ExxonMobil PP8255E1	30	173	1190	--	3,6	190	--	205	95,9	--	●	
ExxonMobil AXO3BE3	35	203	1400	1360	1,4	75	9,3	226	108	98,0	●	
ExxonMobil PP7555KNE2	50	194	1340	1270	1,8	94	7,4	221	105	93,0		●

©2018 ExxonMobil©2018 ExxonMobil. ExxonMobil, el logotipo de ExxonMobil, el dispositivo "X" de enclavamiento y otro nombres de productos o servicios utilizados en este documento son marcas registradas de ExxonMobil, a menos que se indique lo contrario. Este documento no podrá ser distribuido, mostrado, copiado o modificado sin la autorización previa por escrito de ExxonMobil. En la medida en que ExxonMobil autorice la distribución, exhibición o copiado de este documento, el usuario solo podrá hacerlo si el documento no contiene modificaciones y está completo, lo que incluye todos sus encabezados, pies de página, descargos de responsabilidad y otra información. No podrá copiar este documento ni reproducirlo total o parcialmente en un sitio web. ExxonMobil no garantiza los valores típicos (u otros). Todos los datos incluidos en este documento se basan en análisis de muestras representativas y no en el producto enviado. La información que contiene este documento se refiere solamente al producto o a los materiales mencionados cuando no están en combinación con otros productos o materiales. La información está basada en datos que consideramos fiables en la fecha de compilación, pero no representan ni garantizan, de manera expresa o implícita, la capacidad de comercialización, la idoneidad para un propósito en particular, la libertad de violación de patente, la idoneidad, la exactitud, la fiabilidad o la exhaustividad de esta información o de los productos, materiales o procesos que se describen. El usuario es el único responsable de todas las determinaciones respecto del uso del material o de los productos, y de cualquier proceso en sus territorios de interés. Expresamente rechazamos responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión sufrida de forma directa o indirecta, o incurrida, como resultado de la utilización o de la confianza de cualquier persona en las informaciones del presente documento. Este documento no es un respaldo de ningún producto o proceso que no sea de ExxonMobil, y negamos expresamente cualquier implicación contraria. Los términos, "nosotros", "nuestro", "ExxonMobil Chemical" o "ExxonMobil" se usan para conveniencia y pueden incluir cualquier empresa de ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation o cualquier empresa afiliada que administren directa o indirectamente.

Para obtener más información, por favor contáctenos:
exxonmobilchemical.com

P0918-024E49

ExxonMobil
Energy lives here™